

PROTETTIVO PER LEGNO

PRODOTTO

Vernice speciale per la protezione delle superfici in legno.

PROPRIETÀ E CAMPI D'IMPIEGO

Trasparente sintetico a solvente per uso interno ed esterno. Elastico e resistente. Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, resistente alla luce e ai raggi UV. Disponibile con finiture lucide, opache e satinata.

SUPERFICI

Elevata adesione su diversi supporti in legno, metallo (ferro, ottone, acciaio), plastica (eccetto PP o simili), vetro, pietra, cemento. Incompatibilità: Non applicare su superfici con residui di prodotti contenenti silicani. Non applicare su polistirolo.

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo di legante	Alchidico modificato
Resa	1,5-2 m ²
Pressione a 20°C	Da 4,2 a 4,8 bar
Pressione a 50°C	Da 7,6 a 8,4 bar
COV	vedi SDS sez. 9.1 e 15.3
Brillantezza:	
Lucida	90-95 gloss a 60°
Satinata	40-60 gloss a 60°
Opaca	5-15 gloss a 60°
Temperatura massima:	80-100°C
Tempi di essiccazione:	
Fuori polvere	10-15 minuti
Asciutto al tatto	30-40 minuti
Asciutto in profondità	24-30 ore

ISTRUZIONI D'USO

Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni riportate sulla bomboletta e consultare la SDS per la manipolazione sicura del prodotto (Sez. 7.1).

Utilizzare tra i 10°C e i 25°C su superfici alla stessa temperatura, in ambienti ben ventilati. Mascherare le parti da non trattare. Rimuovere residui di ruggine o vernice non ancorata. Sgrassare. Scuotere vigorosamente la bombola per ca. 2 minuti da quando si sentono le sfere di miscelazione. Fare una prova di spruzzo su una superficie a parte. Spruzzare uno strato a passate incrociate, da una distanza di 20-25 cm. Se necessario ripetere l'applicazione non oltre i 10 minuti. Ultimato l'utilizzo, spruzzare brevemente a bombola capovolta per pulire la testina di spruzzo.

Per altre informazioni fare riferimento alla SDS: etichettatura (Sez. 2.2), stoccaggio (Sez. 7.2) e smaltimento (Sez. 13).



*Legal, Administrative and Operational Headquarters: Via Benvenuto Cellini 26, 20033 Solaro (Mi)
C.C.I.A.A. Milan 1172121*

Tax number and VAT number: 01485370124

Share capital: Euro 1.000.000,00 fully paid up

Contacts: Phone: +39 02 9690664 Fax: +39 02 9691714

Website: www.colorpack.com Email: info@colorpack.com

SDI CODE: BY5KTZZ

ESONERO RESPONSABILITA'

Le informazioni contenute sono fornite al meglio delle nostre conoscenze scientifiche. Sono da considerarsi tuttavia come indicazioni non vincolanti e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità con gli impieghi da lui previsti. Colorpack Srl è sollevata da ogni responsabilità se l'eventuale danno non è riconducibile a cause specifiche imputabili alla stessa Colorpack Srl.

IL LABORATORIO/SGQ



Legal, Administrative and Operational Headquarters: Via Benvenuto Cellini 26, 20033 Solaro (Mi)

C.C.I.A.A. Milan 1172121

Tax number and VAT number: 01485370124

Share capital: Euro 1.000.000,00 fully paid up

Contacts: Phone: +39 02 9690664 Fax: +39 02 9691714

Website: www.colorpack.com Email: info@colorpack.com

SDI CODE: BY5KTZZ