

DESCRIZIONE

Fondo-finitura anticorrosiva ai fosfati di zinco. Prodotto multifunzionale particolarmente indicato per la manutenzione di superfici ferrose. Per esterni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Esente da piombo e cromati.
- Elevata protezione anticorrosiva (500 ore nebbia salina)
- Buona resistenza ai raggi U.V.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

COLORE

Bianco. Altri colori riproducibili con il sistema SigmaTint Absolu

BRILLANTEZZA

Semilucido – circa 80% gloss a 60°

DATI PRINCIPALI a 20° C e 50% U.R.

Peso specifico	Circa 1,3 Kg/l (Bianco)
Contenuto solidi in volume	Circa 60%
Resa teorica	Circa 15 m ² /l a 40 µm di spessore secco
Tempi d'essiccazione	Fuori polvere: dopo 3 ore Secco al tatto: dopo 8 ore Ricopribile: dopo 24 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	39 °C

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione	Miscelare accuratamente prima dell'uso.
APPLICAZIONE	Pennello/ruolo
Diluyente consigliato	Pronto all'uso
Volume del diluyente	
Diametro dell'ugello	
Pressione all'ugello	
Solvente per la pulizia	Thinner 20 – 05

CICLO D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Superfici ferrose non pitturate: rimuovere la ruggine ed eventuali tracce di calamina mediante spazzolatura (grado St 2) o sabbiatura (grado Sa2). Sgrassare le superfici per assicurare una corretta adesione al supporto.

Superfici ferrose già pitturate: le eventuali tracce di ruggine devono essere rimosse tramite spazzolatura (grado St 2). Verificare il grado di adesione delle vecchie pitturazioni ed eliminare le parti non più ben aderenti al supporto. Verificare inoltre la compatibilità dei prodotti già applicati con il nuovo sistema proposto.

Antiruggine

Applicazione dell'antiruggine

1 x 40 µm Sigmetal Neofer Decor

Finitura

1/2 x 40 µm Sigmetal Neofer Decor

NB: Per applicazioni in ambienti interni il colore potrebbe ingiallire, questo fenomeno è più accentuato per il bianco e le tinte pastello. Si tenga presente che in locali particolarmente bui o poco illuminati l'ingiallimento potrebbe essere più visibile.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

SIGMETAL NEOFER DECOR - Specifica Prodotto

Fondo-finitura anticorrosiva ai fosfati di zinco per esterni.

Con contenuto di solidi in volume pari a circa 60% e peso specifico di circa 1,3 Kg/l.