



Gyproc Scagliola Mafalda



EN 13279-1

Intonaco in polvere per uso interno, a base di gesso emidrato ad elevata purezza.
Per uso interno.

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Tipo	B1/20/2		EN 13279-1
Peso specifico in polvere	700	kg/m ³	
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito) ¹	1100	kg/m ³	EN 13279-1
PH	12		
Granulometria	<0,3	mm	
Tempo di fine presa	70	min	
Resa metrica teorica	9-10 kg/m ² spessore 1 cm		
Fattore di resistenza al vapore μ	7,4		EN 13279
Reazione al fuoco	A1		EN 1501

¹ circa

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Adesione sul supporto (2 cm su sottofondo in gesso) >	0,300	N/mm ²	
Resistenza a compressione >	3,0	N/mm ²	EN 13279-1

¹ circa

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

APPLICAZIONE

Tipologie superfici

Laterizio e cls tradizionale

Modalità applicative

- Stendere sulla superficie fino allo spessore desiderato
- Lamare dopo 30 minuti ed effettuare le operazioni di ricarica

Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Idoneo a ricevere normali pitture all'acqua su Gyproc SCAGLIOLA MAFALDA completamente asciutta (vedi istruzioni del fornitore)
- Applicare sulla muratura senza rinzaffi a base gesso o cemento
- Spessore minimo 3 mm per Gyproc SCAGLIOLA MAFALDA
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Una volta applicato è lavorabile sul muro per 10 min circa
- Idonei tutti i collanti sintetici
- Rivestimenti ceramici solo su Gyproc SCAGLIOLA MAFALDA per intonaco lamato senza applicazione di finitura e con sottofondo asciutto
- Per intonaci base cemento si consiglia l'applicazione di primer
- Eventuali ferri d'armatura vanno trattati preventivamente con antiruggine
- Evitare applicazioni a spessore su Gyproc SCAGLIOLA MAFALDA indurito
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

Ciclo Applicativo

- 1- Modalità di impasto: mettere nel gabasso pulito l'acqua necessaria per uno o più sacchi di Gyproc Scagliola Mafalda
- 2- Versare poco a poco la Scagliola Mafalda nell'acqua fino a completo assorbimento
- 3- Attendere che la Scagliola Mafalda sia completamente bagnata
- 4- Lasciare imbibire l'impasto senza mescolare
- 5- Mescolare solo la parte da prelevare dal gabasso
- 6- Stesura sulla superficie fino a spessore desiderato con più passate
- 7- Lisciatura col medesimo prodotto

MODALITA' DI FINITURA

Modalità applicative

Rasatura con Gyproc Scagliola Mafalda

Documenti e certificati disponibili

DoP, SDS

<https://www.gyproc.it/products/base-gesso/gyproc-scagliola-mafalda>

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

