



FIXACRIL

codice 92300

Rev Aprile 2024

Famiglia 03
Isolanti e fondi

DESCRIZIONE GENERALE:

Fissativo all'acqua a base di microemulsione acrilica per interni ed esterni.

Benestare Tecnico Europeo ETA 08/0354 rilasciato in data 17/06/2013, ciclo di coibentazione termica a cappotto (ETAG 004). Conforme a quanto previsto dai CAM, DM 23 Giugno 2022 n. 256, GURI n.186 del 6 Agosto 2022

IMPIEGO: Come isolante a forte penetrazione per uniformare l'assorbimento delle superfici in muratura prima di applicare qualsiasi tipo di finitura. Come fissativo per consolidare intonaci vecchi e nuovi, polverosi o facilmente friabili. Come ancorante per facilitare l'adesione di idropitture e rivestimenti su superfici in muratura, come regolarizzatore di assorbimento su intonaci disomogenei. Utilizzabile nei cicli di coibentazione termica a cappotto PAULIN

TIPO DI SUPPORTO: Intonaci cementizi, di malta bastarda, calcestruzzo e gesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Classificazione (UNI 8681)	Vernice per strato di impregnazione, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca. (A0.B.0.A.2)
Tipo di legante	: Copolimeri acrilici
Massa Volumica (EN ISO 2811-1)	: 1,02 Kg/litro \pm 0,02
Viscosità di fornitura al collaudo (ASTM D1200)	: 10" ca Ford4
pH (UNI 8311)	: 8,5 \pm 0,5
Residuo secco in peso (EN ISO 3251)	: 16 % \pm 1
Contenuto sostanze volatili e metalli pesanti (CAM)	: Conforme al DM 23 Giugno 2022 n. 256, GURI n.186 del 6 Agosto 2022

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI SUL CICLO APPLICATIVO:

Il supporto deve essere pulito, asciutto e spazzolato. Incrostazioni o particelle facilmente distaccabili vanno asportate meccanicamente. Nel caso in cui vi siano crescite di muffe, alghe o licheni è necessario bonificare la superficie con una o due mani di BIOCID Cod. 99200, spazzolare perfettamente dopo essiccazione e successivamente applicare FIXACRIL.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE:

Applicazione	: pennello, rullo
Diluizione con acqua	: -Pronta all'uso su vecchi strati di pitture sfarinanti, su cemento cellulare e gesso. -Diluire fino al 300% in tutti gli altri casi (3 parti di acqua e 1 parte di prodotto).
Resa consigliata (PAU15)	: 10 - 15 m ² /litro per mano *

Essiccazione a 20°C	:	12 ore circa
Intervallo tra le mani (UNI 10794)	:	6 - 8 ore
Temperatura ambiente tra + 5 °C e + 40°C		Temperatura del supporto tra + 5°C e + 40°C
Umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%		Umidità relativa del supporto inferiore al 10%

AVVERTENZE:

- Non applicare su supporti umidi
- Non aggiungere paste coloranti

MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. **TEME IL GELO.**

NORME DI SICUREZZA:

Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare reazione allergica. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE

Cat.A/h: COV max 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

VOCE DI CAPITOLATO:

FIXACRIL PAULIN, fissativo all'acqua a base di microemulsione acrilica per interni ed esterni. a forte penetrazione; idoneo all'impiego su intonaci cementizi, di malta bastarda, calcestruzzo e gesso con una resa di circa 10-15 m²/litro. Benessere Tecnico Europeo ETA 08/0354 rilasciato in data 13/06/2018. Conforme a quanto previsto dai CAM, DM 23 Giugno 2022 n. 256, GURI n.186 del 6 Agosto 2022

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com