

# Exence White Color

Pittura riempitiva a eccellente copertura con finitura opaca. Tintometrabile nei colori chiari. Interni.

Ideale per garantire elevata traspirabilità e copertura, mascherando eventuali imperfezioni del fondo. Exence White Color è caratterizzata da elevato riempimento e ottimo punto di bianco, è anti-goccia e si applica con facilità. Disponibile nelle 175 tinte chiare Kerakoll Colors – Light.



## Rating 2

1. Traspirante tintometrabile
2. Sovrapplicabile in 30 minuti
3. Anti-goccia
4. Ideale per supporti in cartongesso
5. Certificato AGBB per CAM, LEED, WELL, BREAM

- ✗ Regional Mineral  $\geq 30\%$
- ✗ VOC Low Emission
- ✓ Solvent  $\leq 5 \text{ g/kg}$
- ✗ Low Ecological Impact
- ✓ Health Care

**kerakoll**

## Campi di applicazione

### → Destinazione d'uso

Pittura decorativa e protettiva per superfici interne su:

- rasanti premiscelati o tradizionali, a base cemento, gesso o calce
- cartongesso
- elementi prefabbricati di cemento
- vecchie pitture e rivestimenti ben conservati e coesi al supporto

Non utilizzare in presenza di umidità di risalita.  
Non utilizzare su supporti sporchi, decoesici, polverulenti.

## Indicazioni d'uso

### → Preparazione dei supporti

Pulire accuratamente i supporti con mezzi appropriati per eliminare ogni traccia di sporco, polvere o efflorescenze.

In presenza di pitture o rivestimenti degradati, asportare totalmente le parti friabili e non aderenti al supporto. Rappezzi nuovi d'intonaco devono essere lasciati stagionare sino al termine di fine presa del legante e primerizzati con Exence Primer; attendere 6 ore prima del successivo ciclo pittorico.

Su intonaci o rasature inconsistenti e friabili applicare Universal Wall Primer.

Su rasature lisce e compatte applicare Exence Primer.

In presenza di muffe o biodeteriogeni effettuare preventivamente un trattamento con il prodotto Skil Remove.

### → Preparazione

Mescolare il prodotto prima dell'applicazione.

### → Applicazione

Exence White Color deve essere applicata accuratamente su tutta la superficie con pennello, rullo o a spruzzo in due mani, tal quale o con una diluizione massima del 30% in volume con acqua secondo le necessità e gli attrezzi impiegati. L'applicazione deve avvenire su supporti ben asciutti o con umidità non superiore al 6%.

Le condizioni ambientali necessarie per poter eseguire la decorazione richiedono una temperatura dell'ambiente e del supporto compresa tra +5 °C e +30 °C e un'umidità relativa dell'ambiente inferiore all'80%.

Tempo di sovrapplicazione tra prima e seconda mano minimo 30 minuti a +23 °C e U.R. ≤ 80%. Nel caso di utilizzo di diversi lotti di prodotto colorato è consigliabile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità.

### → Pulizia

La pulizia degli attrezzi da residui di prodotto si effettua con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

## Altre indicazioni

- Valutare le condizioni stagionali d'applicazione: condizioni diverse di temperatura e umidità, comportano variazioni rilevanti dei tempi d'asciugamento e/o reazione del prodotto verniciane.
- Utilizzare per ogni progetto materiali provenienti da un unico lotto di produzione.
- Materiali provenienti da lotti diversi possono assumere tonalità di colore differenti.

→ In presenza di superfici o stuccature in gesso applicare sempre preventivamente Exence Primer.

→ I ritocchi possono essere influenzati da diversi fattori; tuttavia, per limitarli, si consiglia l'applicazione bagnato su bagnato.

## Certificazioni e marcature



EPD-IES-0019939  
environdec.com



\* Emission dans l'air intérieur Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Voce di capitolato

*Protezione e decorazione di superfici interne mediante applicazione a pennello, rullo o spruzzo in due mani con una resa 0,2 – 0,25 l/m<sup>2</sup> della pittura tipo Exence White Color di Kerakoll Spa, Greenbuilding Rating 2. Altamente traspirante, a bassissime emissioni VOC, riempitiva e con ottimo punto di bianco, permeabile al vapore acqueo classe V1 (Alta) secondo EN ISO 7783-2.*

### Dati tecnici secondo Norma di Qualità Kerakoll

Aspetto	pittura bianca o colorata	
Massa volumica	≈ 1,7 kg/l	
Natura chimica	resine stirolo-acriliche	
Viscosità	≈ 30000 cps, RVT 6 RPM 10	metodo Brookfield
Confezione	secchi 4 – 14 l	
Conservazione	≈ 12 mesi dalla data di produzione in confezione originale e integra	
Avvertenze	teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore	
Temperature limite di applicazione	da +5 °C a +30 °C	
Umidità del supporto	≤ 6%	
Tempo di attesa tra 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> mano	≥ 30 min.	
Diluizione con acqua	max 30% in volume	
Resa per due mani	≈ 0,2 – 0,25 l/m <sup>2</sup>	

Rilevazione dati su media dei colori a +20 °C di temperatura, 65% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

### Performance

#### HIGH-TECH

Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)	> 120	DIN 52615
Permeabilità al vapore acqueo	classe V1 (alta)	EN ISO 7783
Strato d'aria equivalente (per 2 mani)	0,008 m	EN ISO 7783
Rapporto di contrasto (coprenza)	Classe 1 (per una resa di 4,2 m <sup>2</sup> /l)	EN 13300
Granulometria	< 100 μm (fine)	EN 13300
Brillantezza 85°	< 10 (opaco)	EN 13300

Rilevazione dati a +20 ± 2 °C di temperatura, 65 ± 5% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.

## Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- conservare il barattolo ben chiuso prima e dopo l'uso, al riparo da gelo, sole, caldo: la bassa concentrazione di additivi conservanti potrebbe compromettere la conservazione del fondo nel tempo
- la conservazione del prodotto, una volta aperto, è da intendersi in assenza di diluizione dello stesso
- pulire gli attrezzi dopo l'uso, premendoli più volte sul bordo interno della latta onde recuperare la maggior parte di prodotto
- per il lavaggio degli attrezzi, non utilizzare acqua corrente, ma immergerli in una quantità minima di acqua
- non applicare a temperature inferiori a +5 °C e superiori a +30 °C
- eventuali gocce essiccate sui supporti si possono eliminare facilmente nell'immediato con una spugna umida
- i contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali
- in caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- per quanto non previsto contattare il Technical Customer Service Kerakoll:  
+ 39 0536.811.516  
[www.kerakoll.com/contatti](http://www.kerakoll.com/contatti)



I dati relativi al Rating sono riferiti al GreenBuilding Rating Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Marzo 2025 (ref. GBR Data Report – 02.25); si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.