
X-Grip

Specifiche tecniche



Trattamento antiscivolo Pro per piastrelle, gres porcellanato, pietre, graniti e mosaico ceramico. Aumenta il grip superficiale delle pavimentazioni favorendo il drenaggio dell'acqua.

Descrizione prodotto X-grip è un trattamento anti-scivolo base acqua per materiali silicei. Agisce in modo selettivo sulla micro-texture del materiale creando nano vie di fuga per l'acqua contribuendo al drenaggio della stessa ed aumentando così l'attrito superficiale.

Performance Prodotto a base acqua
Conferisce un effetto anti-scivolo estremamente duraturo nel tempo
Non crea pellicola e non lascia residui
Non richiede manutenzione periodica

Impieghi Indicato per uso interno ed esterno su tutti i materiali silicei come piastrelle, gres porcellanato, pietre, graniti, quarzi ricomposti e mosaici ceramici.

Specifiche di prodotto	Aspetto	Liquido
	Colore	Ambrato
	Odore	Agrumi
	Voce doganale	28111980
	Tempo di conservazione	24 mesi nelle confezioni originali lontano da fonti di calore e dall'esposizione diretta alla luce. Teme il gelo.

Specifiche per l'applicazione

Tempo di trattamento	15 - 60 minuti
Infiammabilità	NO
pH	1,0 - 2,0
Peso specifico	1,04 kg/l
Applicazione	Pennello, rullo, airless o vello
Temperature di applicazione permesse	Da +5°C a +35°C
Consumo	15 - 20 m ² /l

Applicazione

Agitare bene prima dell'uso.

In funzione della vastissima varietà di materiali sui quali può essere necessario realizzare un trattamento antiscivolo, che differiscono tra loro per composizione, resistenza e durezza superficiale, al fine di ottenere un risultato ottimale dal punto di vista del grado di antiscivolo senza alterare l'estetica originale del supporto, è necessario eseguire una prova preliminare finalizzata ad identificare il tempo di contatto più idoneo tra la superficie e X-Grip

Il test va eseguito prima di procedere con l'applicazione del trattamento su tutta la superficie, su un campione di materiale non posato o in una sezione non in vista.

Indicativamente, i tempi di contatto più idonei sono i seguenti:

- Ceramica e gres-porcellanato: tra i 10 e 40 minuti.
- Klinker e agglomerati a base quarzo: tra i 30 e 60 minuti.
- Graniti: tra i 60 e 90 minuti.

Applicare una buona quantità di prodotto puro sulla superficie mediante pennello, rullo, airless, vello.

Lasciare agire il prodotto per il tempo necessario, dai 15 ai 60 minuti circa, prima di assorbire il prodotto.

Durante questo lasso di tempo mantenere costantemente ed uniformemente bagnata la superficie con il prodotto.

Dopo aver rimosso l'eccesso, alla conclusione del lasso di tempo individuato, risciacquare molto bene con acqua per allontanare i residui prima di testare il risultato ottenuto.

Il test di scivolosità deve essere effettuato su superficie bagnata.

Avvertenze

Applicare il prodotto con temperature comprese tra +5°C e +35°C

Effettuare una prova preventiva su una zona non in vista o su materiale non posato, se non si conosce il materiale o si hanno dubbi riguardo alle tempistiche corrette

Prima dell'utilizzo proteggere porte, serramenti, guarnizioni in gomma, mobili, rubinetterie, profili metallici o in PVC e tutte le superfici che potrebbero essere aggredite dal contatto diretto con i detergenti

Applicare il prodotto solamente su superfici perfettamente pulite ed asciutte

Non utilizzare in combinazione con altri prodotti chimici

Non applicare sotto il sole battente

Non applicare il prodotto su superfici bagnate o surriscaldate

Nel caso di perdite accidentali, assorbire il prodotto con supporto assorbente (carta, segatura, vermiculite, ecc.) e gettare nel contenitore più adatto

Non utilizzare il prodotto per applicazioni non segnalate su questa scheda tecnica

Informazioni sulla sicurezza

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati di Sicurezza, disponibile sul sito www.litokol.com
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Note legali

Le informazioni e le prescrizioni riportate nella presente scheda tecnica, corrispondono alla nostra miglior esperienza.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Società.

Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, in ogni caso, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.litokol.com

Scheda **n. 420**
Revisione **n. 0**
Data: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com